

INFINITY PLUS





SERIE INFINITY PLUS – listone 600x96x10/3 mm

Pavimento bamboo Infinity PLUS, un listone per una posa a spina di pesce dalla massima eleganza! Un formato **versatile** che consente anche la posa a correre, per dare una caratterizzazione unica a tutti gli ambienti. Grazie al suo spessore di soli 10 millimetri è una linea dei pavimenti **bood** adattabile anche in caso di sovrapposizione a pavimenti esistenti.



DISPONIBILE NEI COLORI




INCASTRO	DIMENSIONI	BORDO	PCS SCATOLA	M² SCATOLA
Maschio/femmina	600x96x10/3	Microbisellatura 4 lati	24	1,382
Verniciatura: vernice Treffert 5-7 gloss				

FINITURE E TIPOLOGIE

CODICE	COLORE	NOME	TIPO	FINITURA
INP122		Trendy	Strand Woven High Density	Spazzolato
INP125		Exotic	Strand Woven High Density	Spazzolato

GEOMETRIE DI POSA



Per una posa a spina di pesce italiana dalla massima eleganza

Infinity Plus: un listoncino di formato superiore studiato per una **posa a spina di pesce** dal risultato superiore. Elegante, imperiale, adatto anche per **pose a correre** con diversi effetti di distanziamento.

Finitura antigraffio
La speciale verniciatura garantisce una **protezione superiore dello strato nobile** contro graffi, urti e segni lasciati da animali domestici, bambini, mobili e passaggi frequenti

Garanzia di 30 anni in ogni ambiente
I pavimenti bood sono progettati per **resistere anche in condizioni difficili**, incluse le installazioni sotto il livello del suolo. Ogni pavimento è coperto da una **garanzia residenziale di 30 anni**, sinonimo di qualità, affidabilità e durata nel tempo

SICUREZZA AL MASSIMO LIVELLO



Emissioni VOC: CAM conforme decreto ministeriale 23.06.2022 – Classe A+



Emissione formaldeide - 0,2 mgHCHO/(m²h) – Classe E1 – EN 12460-3:2020
massimo di Classe E1 3,5 mgHCHO/(m²h)

SPECIFICHE TECNICHE	SWHD*	
Resistenza all'impronta di Brinell - Kg/mm²	9,5	
Densità strato superiore Kg/m³	1050	
Spessore nominale strato superiore mm	3	
Classe di reazione al fuoco	Cfl-s1	EN 13501-1
Emissione formaldeide - 0,2 mgHCHO/(m²h) rispetto al massimo di Classe E1 che è 3,5 mgHCHO/(m²h)	Classe E1	EN 12460-3:2020
Conduttività termica W/Mk	0,119	EN12664:2022
Resistenza termica m2 K/W	0,084	EN12664:2022
Coefficiente di dilatazione 0,14% x 1% variazione umidità		
Equilibrio MC 10% a 20°C al 65% di umidità relativa dell'aria 8% a 20°C al 50% di umidità relativa dell'aria		

Tonalità: La tonalità del campione è indicativa. Il Bambù essendo un prodotto naturale potrebbe presentare variazioni di tonalità tra le singole tavole e tra i diversi lotti di produzione.

Guida Rapida all'installazione

- Verificare che il massetto sia pulito e stabile e che il suo contenuto di umidità non sia maggiore al 2%
- Verificare che l'umidità ambientale sia compresa tra 40 e 65% e la temperatura tra 18 e 21°C
- Posa con colla | Idoneo** (si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie)
- Posa flottante | NON Idoneo**
- Posa su riscaldamento a pavimento | Idoneo** (vedi istruzioni di posa complete area download)

