




Il pavimento naturale più resistente sul mercato



96

Bamboo



15 mm

900

CODICE	COLORE	TIPO	FINITURA	BORDO	INCASTRO	DIMENSIONI	PCS CONF	M ² CONF
L 108	Verticale Caramel	V*	L* Vernice Treffert 5-7 gloss	MB* 4 lati	MF*	960x96x15/5	24	2,21
L 109	Orizzontale Caramel	O*	L* Vernice Treffert 5-7 gloss	MB* 4 lati	MF*	960x96x15/5	24	2,21

V* Verticale | O* Orizzontale | MB* micro bisellatura | MF* Maschio Femmina

SPECIFICHE TECNICHE		O*	V*
Resistenza all'impronta di Brinell - Kg/mm ²		±4,0	±4,7
Densità strato superiore Kg/m ³		'+/-700	
Spessore nominale strato superiore mm		5	
Classe di reazione al fuoco		Cfl-s1	EN 13501-1
Emissione formaldeide - 0,2 mgHCHO/(m ² h) rispetto al massimo di Classe E1 che è 3,5 mgHCHO/(m ² h)		Classe E1	EN 12460-3:2020
Conduttività termica W/Mk		ND	EN12664:2022
Resistenza termica m2 K/W		ND	EN12664:2022
Coefficiente di dilatazione 0,14% x 1% variazione umidità			
Equilibrio MC 10% a 20°C al 65% di umidità relativa dell'aria 8% a 20°C al 50% di umidità relativa dell'aria			

Tonalità: La tonalità del campione è indicativa Il Bambù essendo un prodotto naturale potrebbe presentare variazioni di tonalità tra le singole tavole e tra i diversi lotti di produzione.

Guida Rapida all'installazione

Verificare che il massetto sia pulito e stabile e che il suo contenuto di umidità non sia maggiore al 2%
Verificare che l'umidità ambientale sia compresa tra 40 e 65% e la temperatura tra 18 e 21°C

Posa con colla | Idoneo (si consiglia di utilizzare colle prive di solventi per evitare macchie sulla superficie)

Posa flottante | NON Idoneo

Posa su riscaldamento a pavimento | NON consigliato (vedi istruzioni di posa complete area download)

